



ALTA TEMPERATURA ACÉTICO 50 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O silicone Tecbril Alta Temperatura possui cura acética, vulcaniza com umidade do ar (RTV), tornando uma borracha vedante e flexível. Adere em vidro comum e temperado, alumínio anodizado, aço inox e superfícies vitrificadas. Recomendado para vedações em motores em geral, caixa de câmbio, escapamento, bombas d'água ou óleo, chaminés, coifas, caldeiras etc.

Dados Técnicos:

Cor: Preto e Cinza.

Estado Físico: Líquido/Pastoso.

Odor: Ácido Acético.

Limites de Explosividade: Não aplicável.

pH: Não disponível.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Densidade relativa: 1,03.

Instruções de Uso: Para uma aplicação correta as superfícies precisam estar firmes, bem limpas (sem pó ou gorduras) e bem secas. Para melhor acabamento, delimitar com fita crepe as áreas próximas ao local da aplicação.

Aplicação Bisnaga: Abrir a tampa e romper o lacre. Rosquear o bico aplicador e cortar na medida desejada. Começar apertando a bisnaga pelo fundo. Aplicar o selante em uma inclinação de 45°C empurrando-o de encontro à superfície. Alisar o selante de modo contínuo, utilizando uma espátula ou similar. Remover a fita crepe logo após o término do acabamento. Não mexer no selante até a cura completa. Se após o uso restar produto na embalagem, manter o bico aplicador na bisnaga e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão.

Cura: Forma uma película em até 25 minutos e tem uma pré-secagem de 24 horas.

Limitações: Imersão contínua em líquidos, aplicações estruturais e locais onde o selante sofra abrasão, espelhos, alumínio sem anodização, aquários, borrachas e superfícies pintadas. Pode não aderir em alumínio pintado e em plásticos. O silicone não pode ser pintado. O tempo de cura pode varar dependendo das condições ambientais do local da aplicação.

Embalagem: Cartucho e bisnaga.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 32°C). Se armazenado em condições inadequadas sua validade é reduzida.

Precauções: Não aplicar o silicone em local confinado. Usar em local ventilado e evitar inalar os vapores liberados durante a cura/secagem (há liberação de ácido acético). o selante não curado e em exposição prolongada pode causar irritação aos olhos e às vias respiratórias. Procurar um médico se necessário ou Disque-Intoxicação 0800 722 6001.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.



BASTON

AERROSSOL